



Photo: Christian Tremblay

# Wollastonite

## Mise en valeur Exploration

### WOLLASTONITE

MARS 2016

## Fiche d'information minérale

par Consortium de recherche en exploration minérale (CONSOREM), Saguenay—Lac-Saint-Jean

### Introduction

La wollastonite ( $\text{CaSiO}_3$ ) est un minéral appartenant au groupe des inosilicates qui se présente sous la forme de cristaux prismatiques (aciculaires). La wollastonite est blanche mais peut également être grise, brune, vert pâle ou rouge selon sa composition (USGS, 2015).

Wollastonite	
Formule	$\text{CaSiO}_3$
Couleur	Blanc
Dureté	4,5
Forme	<u>Aciculaire</u>
Composants principaux	Silice et calcium

*Webmineral, 2014*

### Contexte de formation

La wollastonite peut se former suivant deux processus distincts. D'une part, elle peut se former lors de la fusion de silice et de calcaire à des températures variant entre 400 à 450°C, au cours d'un processus de métamorphisme régional ou de contact. D'autre part, elle résulte de la cristallisation d'un magma à teneur élevée en carbone (USGS, 2001).

### Utilisation de la wollastonite

La wollastonite est utilisée comme minéral industriel. Depuis les années 1980, elle

remplace l'amiante dans les cartons et les panneaux isolants, dans la peinture, les plastiques, les tuiles de toit et comme agent anti-friction (ex.: freins). Elle augmente la durabilité et l'efficacité de certains produits. Par exemple, dans des revêtements tel que le stucco, elle prévient l'effritement et augmente la luminosité des pigments. Ajoutée à la peinture, elle prévient l'absorption d'huile et favorise le durcissement. La wollastonite entre également dans la composition des adhésifs, des agents réfractaires et du caoutchouc (USGS, 2001).

### Consommation

La consommation de wollastonite aurait été similaire aux États-Unis et en Europe de 2012 à 2014. Plus de 25% des ventes de wollastonite en 2014 aux États-Unis aurait servi pour la fabrication des plastiques et des caoutchoucs suivi des céramiques, des peintures, de la métallurgie, des produits anti-friction et autres utilisations. À travers le monde, en 2014, les pourcentages de vente de la wollastonite pour la fabrication des produits ont été comme suit : 30 à 40% pour les céramiques, 25% à 35% pour les polymères, 10 à 20% pour la peinture et le reste dans les matériaux de construction, les produits anti-frictions et les applications métallurgiques (Fig. 1) (Virta et Flanagan, 2014).

Proportion (%) des applications de la wollastonite par type de produit dans le monde, 2015




Figure 1 : Utilisation de la wollastonite par produit dans le monde (Données tirées de USGS, 2015).

### Production mondiale de wollastonite

La réserve mondiale de wollastonite dans le monde excéderait 90 millions de tonnes considérant que les statistiques de production de plusieurs pays sont inconnues (USGS, 2015). Selon Virta et Flanagan (2014), la production brute de wollastonite est estimée entre 610,000 et 640,000 tonnes en 2014. La Chine produit plus de la moitié de la wollastonite dans le monde principalement pour ses propres usages et pour l'exportation vers l'Europe.

Les principaux pays producteurs connus sont la Chine, l'Inde et le Mexique (Fig. 2).




Figure 2 : Estimation partielle de la production mondiale de wollastonite en 2014, sur total de 520 000 tonnes métriques (Données tirées de l'USGS, 2015).

### Prix

De façon générale, les prix ont augmenté entre 1994 et 2014 pour les granulométries de 200, 325 et 400 mesh (Fig. 3). Mais c'est principalement pour la wollastonite aciculaire que le prix a le plus augmenté passant d'un peu plus de 300\$/t en 1994 pour atteindre près de 500\$/t en 2014 (Fig. 3). Bien que les prix de la wollastonite dépendent des ententes entre acheteurs et vendeurs, Virta et Flanagan (2014) présentent un ordre de grandeur de certains prix de vente de wollastonite pour l'année 2014 :

- 231\$/t à 265\$/t pour une granulométrie de 200-mesh;
- 243\$/t à 276\$/t pour une granulométrie de 325-mesh;
- 491\$/t pour la wollastonite aciculaire.

Quant aux prix de la wollastonite produite en Chine, ces derniers n'ont pas varié depuis 1999 et se maintiennent entre 80\$/t et 100\$/t le 200 mesh, et entre 90\$/t et 110\$/t le 325 mesh (Virta et Flanagan, 1994 à 2014).

### Localisation géographique des indices et des gîtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La région du **Saguenay-Lac-Saint-Jean** compte d'abord et avant tout le gîte de wollastonite de St-Onge situé au nord de St-Ludger-de-Milot à proximité du lac Aux Grandes Pointes. Selon l'information de SIGEOM, ce gîte contient des ressources possibles et probables de 15 Mt à 38% en wollastonite aciculaire (MERN, 2003). Ce dernier devait être en production en 1996 avec le projet de *Ressources Orléans* qui




Figure 3 : Évolution du prix à la tonne de la wollastonite par type de granulométrie de 1994 à 2013 (Données tirées de Virta et Flanagan, 1994 à 2014).

prévoyait une production de 50 000 tonnes par année de wollastonite de haute qualité (The Northern miner, 1996).

Au nord et au sud de ce gîte se trouvent les indices de Rivière du Nord et de Rivière Nord Sud. Deux autres indices de wollastonite ont été découverts en 1990 à une quinzaine de kilomètres à l'ouest du gîte de St-Onge, soit l'indice Ménard et l'indice Petit Péribonka ayant des teneurs respectives de 60% (MERN, 2003a) et de 30 à 40% (MERN, 2003b) (Fig. 4).

### Où chercher la substance au Saguenay-Lac-Saint-Jean?

Les indices Ménard et Petit Péribonka vers le lac La Capellière se localisent dans des marbres calco-silicatés (unité 2a en bleu sur la Fig.4) qui sont des unités favorables pour contenir des niveaux de wollastonite.

### Potentiel de développement de la wollastonite au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'enjeu de la wollastonite n'est pas en exploration puisque le gîte de St-Onge à lui seul représente une ressource connue. De plus, ce gisement est constitué de wollastonite aciculaire qui pourrait répondre à des applications à plus hautes valeurs ajoutées. L'enjeu se situe surtout au niveau du développement de marché ou de nouvelles applications.

### Défis techniques

Le principal défi consiste à s'implanter sur les marchés mondiaux et à diversifier les produits offerts pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Par exemple, l'entreprise minière *NYCO Mineral Inc.* à Willsboro, New York aux États-Unis, produit une trentaine de types de wollastonite de différentes qualités, qui sont répartis en neuf catégories de produits (NYCO Mineral Inc., 2016).




Figure 4 : Localisation des gîtes et des indices de Wollastonite (SIGÉOM, 2015 et CRRNT, 2011 / carte géologique : Intégration CONSOREM 2016, modifiée de SIGÉOM 2015 et de CERM-PACES 2013). Carte géologique en ligne à [www.crm-slsj.ca](http://www.crm-slsj.ca).

## GLOSSAIRE

**Aciculaire**: Se dit d'une matière minérale dont la forme évoque celle d'une aiguille (Office québécois de la langue française, 2014).

**Mesh**: Terme utilisé pour la définition de la dimension des pierres et des grains de poudre à l'aide de la maille (diamètre des trous) des tamis de triage (Conseil international de la langue française, 1980).

**Réfractaire**: Se dit d'un matériau qui ne subit sous l'action de la chaleur, dans les limites de température déterminées, aucune modification physique ou chimique susceptible de diminuer ses qualités de résistance mécanique (Office québécois de la langue française, 1988).

## RÉFÉRENCES

Conseil international de la langue française, 1980. [En ligne] [[http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id\\_Fiche=17698695](http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17698695)] consulté en mars 2016.

MERN, 2003. Substance non-métallique, Fiche du SIGÉOM, Feuillet 22E04, Numéro du document GM53025. [En ligne] [[http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/l1103\\_index?format=COMPLET&type\\_reqt=U&mode=NOUVELLE&entt=GNM&numr\\_utls=1080627&alias\\_table\\_crit=F4E16&mnen\\_crit=NUMR\\_INTER&oper\\_crit=EGAL&valr\\_crit=6713](http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/l1103_index?format=COMPLET&type_reqt=U&mode=NOUVELLE&entt=GNM&numr_utls=1080627&alias_table_crit=F4E16&mnen_crit=NUMR_INTER&oper_crit=EGAL&valr_crit=6713)]

MERN, 2003a. Fiche SIGÉOM, Substance non-métallique, Wollastonite, Indice Ménard, [En ligne] [[http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/l1103\\_index?format=COMPLET&type\\_reqt=U&mode=NOUVELLE&entt=GNM&numr\\_utls=1086447&alias\\_table\\_crit=F4E16&mnen\\_crit=NUMR\\_INTER&oper\\_crit=EGAL&valr\\_crit=6709](http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/l1103_index?format=COMPLET&type_reqt=U&mode=NOUVELLE&entt=GNM&numr_utls=1086447&alias_table_crit=F4E16&mnen_crit=NUMR_INTER&oper_crit=EGAL&valr_crit=6709)]

MERN, 2003b. Fiche SIGÉOM, Substance non-métallique, Wollastonite, Petite Rivière Péribonka. [En ligne] [[http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/l1103\\_index?format=COMPLET&type\\_reqt=U&mode=NOUVELLE&entt=GNM&numr\\_utls=1080858&alias\\_table\\_crit=F4E16&mnen\\_crit=NUMR\\_INTER&oper\\_crit=EGAL&valr\\_crit=6710](http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/l1103_index?format=COMPLET&type_reqt=U&mode=NOUVELLE&entt=GNM&numr_utls=1080858&alias_table_crit=F4E16&mnen_crit=NUMR_INTER&oper_crit=EGAL&valr_crit=6710)]

Nyco, 2016. [En ligne] [<http://www.sandb.com/our-brands/nyco/>] consulté en mars 2016.

Office québécois de la langue française, 1988. [En ligne] [[http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id\\_Fiche=8410148](http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8410148)] consulté en mars 2016.

Office québécois de la langue française, 2014. [En ligne] [[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id\\_Fiche=26529604](http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26529604)] consulté en mars 2016.

SIGÉOM, 2015. Carte Interactive, Système d'information géominière du Québec, Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, [En ligne] [[http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/l1108\\_afchCarteIntr?l=F](http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/l1108_afchCarteIntr?l=F)]

The Northern Miner, 1996. Global Mining News, Canada's first wollastonite plant under construction in Quebec, September 9-15, 1996 Volume 82, Number 28: [En ligne] [<http://www.northernminer.com/news/canada-s-first-wollastonite-plant-under-construction-in-quebec/1000182830/?&er=NA>]

USGS, 2001. U.S. Geological Survey, Industrial Minerals of the United States, Wollastonite-A Versatile Industrial Mineral [En ligne] [<http://pubs.usgs.gov/fs/fs-0002-01/fs-0002-01.pdf>].

USGS, 2015. Geological Survey, Wollastonite, Statistics Information [En ligne] [<http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/wollastonite/>]

Virta, R.L. et Flanagan, D.M., 2014. U.S. Geological Survey, Mineral Yearbook, Wollastonite [advancerelease] [En ligne] [<http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/wollastonite/>]

Virta, R.L. et Flanagan, D.M., 1994 à 2014. U.S. Geological Survey, Mineral Yearbook, Wollastonite [advancerelease], années 1994 à 2014 [En ligne] [<http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/wollastonite/>].

Webmineral, 2014. Mineralogy Database, Wollastonite, by David Barthelmy [En ligne] [<http://webmineral.com/>]



555, boul. de l'Université  
Chicoutimi, Qc  
G7H 2B1  
418-545-5011, poste 2509

Les informations présentées dans cette fiche ont été collectées entre janvier 2015 et mars 2016.

**Équipe de réalisation :**

Christian Tremblay, M.Sc.Géo., CONSOREM  
Brigitte Poirier, M.Sc.geog., CONSOREM  
Marie-Line Tremblay, ing. M.Sc.A., CONSOREM  
Réal Daigneault, Ph.D.Ing.Géo., CONSOREM  
Bernard Lapointe, Géo.

**Avertissement**

La présente fiche fait partie d'un ensemble de fiches d'information minérale qui ont été construites dans le but de donner un portrait d'ensemble accessible et pratique sur le potentiel de développement des principales substances minérales de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien qu'un soin raisonnable ait été pris afin de s'assurer de l'exactitude des informations contenues dans la présente fiche, certaines erreurs ou omissions peuvent s'y retrouver. CONSOREM ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage occasionné par l'utilisation du présent document.